



**Prestandadeklaration**  
DOP n° 100010025B 2017-01-01  
FOAMGLAS® Flat packed W+F



1. Varutypens unika identifikationskod	FOAMGLAS® Flat packed W+F DOP n° 100010025B 2017/01/01-ThIB-CG-EN13167-DS(70,90)-CS(Y)400-TR100-WS-WL(P)-Mu
2. Idenifikation av produkt som krävs i artikel 11, stycke 4	Flat packed W+F Cellular glass - slabs
3. Byggarans tilltänkt användning	Värmeisolering för byggnader
4. Fabrikantens namn och kontakt adress, som krävs under artikel 11, stycke 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA - Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com quality-compliance@foamglas.com
5. Namn på den på den auktoriserade person, som täcker de krav som ställs i artikel 12, stycke 2	Ingen
6. System AVCP	AVCP System 3
7. Harmoniserad standard	EN 13167
Notificeringsorgan	Thermal conductivity - BBRI (No. 1136) & FIW (No. 751) / Fire reaction - WFGRT (No. 1173) / Compressive strength - BBRI (No. 1136)

8. **Tabell 1**

Specifika egenskaper	Prestanda	
Värmemotstånd	Värmemotstånd	RD-värde Se tabell 2
	Värmekonduktivitet	$\lambda D \leq 0.038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
	Tjocklek	from 40 to 180 mm
Reaktion vid brandpåverkan Euroklass	Brandreaktion	Euroclass A1
Värmemotståndets beständighet mot värmepåverkan, väderpåverkan, åldring och nedbrytning	Värmemotstånd	RD-värde Se tabell 2
	Värmekonduktivitet	$\lambda D \leq 0.038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
	Hållbarhetsgenskaper	värmeledningsförmåga i cellglasprodukter förändras inte med tiden, har erfarenheten visat cellstrukturen att vara stabil
	Dimensionell stabilitet	DS (70/90)
Brandreaktionens beständighet mot värmepåverkan, väderpåverkan, åldring och nedbrytning	Hållbarhetsgenskaper	brandpåverkan av cellglas inte försämras med tiden
	Dimensionell stabilitet	DS (70/90)
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet	CS $\geq 400 \text{ kPa}$
	Punktlast	NPD
Draghållfasthet / Böjhållfasthet	böjhållfasthet	NPD
	Draghållfasthet parallellt med ansikten	NPD
	Delamineringshållfasthet	TR $\geq 100 \text{ kPa}$
Tryckhållfasthetens beständighet mot värmepåverkan, väderpåverkan, åldring och nedbrytning	Tryckkrypning	NPD
Vattengenomsläpplighet	Korttidsvattenabsorption	WS
	Långtidsvattenabsorption	WL(P)
Änggenomsläpplighet	Änggenomsläpplighet	oändlig
Akustiskt absorptionsindex	Ljudabsorption	AP1 $\rightarrow$ NPD
Avgivning av farliga ämnen	Avgivning av farliga ämnen	NPD
Ihållande glödförbränning	Ihållande glödförbränning	Inget glödande

EN 13167:2012 + A1:2015

Tabell 2

Tjocklek (mm)	Värmemotstånd (m <sup>2</sup> K / W)	Tjocklek (mm)	Värmemotstånd (m <sup>2</sup> K / W)
40	1,05	125	3,25
45	1,15	130	3,40
50	1,30	135	3,55
55	1,40	140	3,65
60	1,55	145	3,80
65	1,70	150	3,90
70	1,80	155	4,05
75	1,95	160	4,20
80	2,10	165	4,30
85	2,20	170	4,45
90	2,35	175	4,60
95	2,50	180	4,70
100	2,60		
105	2,75		
110	2,85		
115	3,00		
120	3,15		

9. Prestandan hos produkten överensstämmer med angivna prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/211, under eget ansvar av tillverkaren anges ovan

Signerad på uppdrag av tillverkaren

Piet Vitse, Director Standardisation & Technical Approvals, QEESH Manager

Tessenderlo (B), 01.01.2017

Föregående version: 01.01.2014